weber SAINT-GOBAIN
Línea consulta gratuita 900 35 25 35
www.weber.es - info@weber.es

weber.floor for

mortero autonivelante polimérico de alta planimetría

- **Preparación y nivelación de suelos con tráfico pesado**
- **Excelentes prestaciones mecánicas**
- **Puesta en servicio muy rápida**
- **Alto poder autonivelante**
- **Espesores de 5 a 20 mm**
- **Acabado fino**
- **Bombeable**

APLICACIONES 

Mortero para reparación y nivelación de suelos en obra nueva o rehabilitación, tanto para tráfico moderado como intenso.

- Sustratos con exigencias de alta planimetría.
- Renovación de industria con tráfico moderado.
- Renovación de garajes.
- Especialmente diseñado para ser recubierto con revestimientos de epoxi y poliuretano.

Pavimentos de acabado:
Especialmente diseñado para revestimientos de epoxi y poliuretano. Si se desea, se puede revestir con PVC, linóleo, vinilo, moqueta, tarima, madera o cerámica

SOPORTES 

- Hormigón y morteros con resistencias a la flexión superiores a 12 MPa.
- Baldosas de cerámica.
- Terrazo hidráulico.

COMPOSICIÓN 

Ligantes hidráulicos, resinas poliméricas, áridos de sílice y carbonatos, y aditivos orgánicos e inorgánicos.

OBSERVACIONES 

- No aplicar **weber.floor for**:
  - En exteriores.
  - En suelos con humedad permanente o susceptibles de humedad por remonte capilar.

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad.

Palets de 1.200 kg (48 sacos).

RENDIMIENTO
1,67 kg/m^2 y 1 mm de espesor.



COLORES
Gris.

CONSERVACIÓN
9 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

RECOMENDACIONES DE USO 

- Respetar el agua de amasado.
- Respetar los espesores mínimos requeridos según tipo de soporte o local.
- Respetar las juntas de dilatación o de fraccionamiento.
- Utilizar perfiles de plástico adaptados al espesor de aplicación.
- Sobre soporte con calefacción por suelo radiante, utilizar **weber.floor dur**.
- Temperatura de aplicación comprendida entre 5 y 35°C.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Los sustratos deben ser sólidos, consistentes y libres de cualquier tipo suciedad y polvo (realizar una abrasión mecánica y posterior aspirado).
- Los soportes porosos como el hormigón y los morteros se deben imprimar mediante el puente de adherencia, **weber TP**. Es recomendable imprimar dos veces (la segunda capa tras el secado de la primera), ambas 12 horas antes de la aplicación de **weber.floor for**.
- Sobre soportes no porosos (cerámica), realizar una limpieza por abrasión mecánica e imprimar la superficie con un puente de adherencia epoxídico tipo **weber PM** saturado con árido de cuarzo. Una vez seco, proceder al aspirado del árido no adherido.

MODO DE EMPLEO 



Bombear el producto con 5,25 litros de agua por saco (245 – 250 mm de diámetro / cono estándar Weber) sobre la superficie preparada. En superficies pequeñas se puede amasar con batidor, con la misma relación de agua.



Extender la mezcla en el espesor deseado con una llana de nivelación. Se puede utilizar un rodillo de púas para ayudar a desairear la masa y conseguir una mejor nivelación.




Tras el secado se procede al lijado y aspirado de la superficie para eliminar posibles lechadas y garantizar una excelente adherencia del revestimiento final, tipo **weber PU**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Características de empleo generales	
Agua de amasado	5,25 ℓ./saco
Conservación	9 meses
Características de empleo adicionales	
Tiempo de mezcla	1 - 2 minutos
Tiempo abierto autonivelante	15 minutos
Vida de la masa (pot life)	15 minutos
Tiempo de espera antes de pisar	2 a 3 horas
Tiempo para lijado	entre 2 y 8 horas
Tiempo para revestir	• alicatado, moqueta: 8 a 12 horas. • parquet, plásticos: 12 a 24 horas. • resinas: 48 horas (en invierno) - 24 horas (en verano). • pinturas: 72 horas.
Prestaciones finales	
Densidad en polvo	1,04 g/cm^3
Densidad endurecido	1,90 g/cm^3
Retracción	< 0,5 mm/m
Resistencia a la flexión	F7
Resistencia a la compresión	C30
Resistencia a la abrasión según UNE-EN 13892-5	RWA10
Comportamiento al fuego	A1$_{fl}$
Conductividad	1,0 W/m·K
Adherencia sobre hormigón	≥ 1,6 MPa
Resistencia al deslizamiento	Clase 2

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.
Los tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas.



09

EN 13813: anexo ZA.1.1
Material para pastas autonivelantes de cemento (CT) (polímero modificado) de altas prestaciones para uso interior, en especial suelos industriales.

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 por SGS ICS

